




Productblad – Kit

# Co-pro wandkit voor montage en afdichten

Professionele, elastische montage- en afdichtingskit voor het verlijmen van akoestische lattenwanden, pvc-wandpanelen en vilt panelen.

## Toepassing
De Co-pro wandkit is een professionele, elastische montage- en afdichtingskit voor het verlijmen van akoestische lattenwanden, pvc-wandpanelen en vilt panelen. Maar ook voor het afdichten van pvc wandpanelen in een vochtige omgeving. Dankzij de transparantgrijze kleur kunnen naden netjes en onopvallend worden afgewerkt. Door de soepele structuur zijn wandpanelen eenvoudig te positioneren en stevig aan te drukken. De kit is overschilderbaar met de meeste soorten acryllatex en alkydverf.

## Ondergrondvoorbereiding
De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn.

## Productvoordelen
- Montage van vilt wandpanelen, lattenwanden en PVC-wandpanelen
- Afdichten van naden.
- Vochtbestendig
- Koker (exclusief tuit en plunjer) bestaat voor 95% uit post consumer gerecycled HDPE
- Transparant grijs
- Overschilderbaar
- Transparant grijs

## Verbruik
Per koker 1,5 - 2 m2.

## Verwerking
Breng de kit bij lijmen en monteren aan in strepen, ringen of dotten; bij dunne wandbekleding de kit verdelen met een A2 of B1 kitstrijker. Druk het materiaal goed aan, fixeer indien nodig en laat de kit uitharden. Voor het afdichten van naden werkt de kit optimaal wanneer de voeg ongeveer even diep als breed is, circa 5 mm. Strijk de kit glad met een natte vinger of een kitstrijker.

GEV-EMICODE EC 1 PLUS zeer emissiearm

Artikelnummer
**2685101011**

8 717003 484639 >

**Scan de QR-code**
voor meer info.

## Technische informatie

| | |
|---|---|
| Verpakking | Spuitkoker, 290 ml |
| Houdbaarheid | In ongeopende verpakking, op een koele en vorstvrije plaats, tenminste 12 maanden houdbaar |
| Basisgrondstof | MSP |
| Kleur | Trijs |
| Dichtheid | 1040 kg.m³ |
| Verspuitbaarheid | 3 mm / 6.3 Bar |
| Huidvorming | Na ca. 10 minuten |
| Kleefvrijtijd | Na ca. 4 uur |
| Hardheid | Ca. 40 shore A |
| Krimp | Geen |
| Doorharding | Ca. 2-3 mm. per 24 uur |
| Rek bij breuk | 250% |
| Interne sterkte (direct) | Ca. 0.01 N/mm² |
| Treksterkte | 2,0 N/mm2 |
| Schimmelbestendig | Uitstekend |
| Vochtbestendigheid | Goed |
| Chemicaliënbestendigheid | Bestand tegen alle weersinvloeden, UV-licht, korte inwerking van verdunde zuren, basen en zouten |
| Overschilderbaarheid | Goed |
| Elasticiteit | Blijvend elastisch |
| Temperatuurbestendigheid | -40°C tot +100°C |

**De genoemde tijdsaanduidingen zijn gebaseerd op normale klimatologische omstandigheden 23°C en 50% RV. Bij andere klimatologische omstandigheden kunnen de uithardings- en droogtijd korter of langer zijn.*

## Productveiligheid

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Voorkom lozing in het milieu. Bevat Reaction mass of Bis(1,2,2,6,6- pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate, trimethoxyvinylsilaan, N-(3-(trimethoxysilyl)propyl) ethylenediamine. Kan een allergische reactie veroorzaken.

## Afvalverwerking

Niet in de riolering, open water of bodem terecht laten komen. Recycle alleen volledig lege verpakkingen. Materiaalresten kunnen na droging als huisvuil worden afgevoerd.

