

2K ImpactOil | Overcoatable transparant



HIGH SOLID OLIE



Oplosmiddelvrije vloerolie voor de hoogste eisen

Oplosmiddelvrije 2K High-Solid olie voor houten vloeren. Slijt-vast, met een natuurlijke uitstraling en feel. Overschilderbaar met watergedragen lakken.

- Geschiktheid voor ruimten die worden blootgesteld aan een verhoogd vochtgehalte
- Tijdbesparende verwerking met het 1-dagssysteem
- Laag verbruik, zeer economisch
- 100% vaste stof - oplosmiddelvrij
- Gecertificeerde slipweerstand conform DIN EN 16165:2021-12 voor werkomgevingen
- Oxim- en kobaltvrij
- Overschilderbaar met lak – combineert een geoliede uitstraling met de voordelen van laksystemen.

Toepassingsgebied:

Geschikt voor de impregnerende eerste behandeling van houten vloeren. Slipweerstand conform DIN 51097 beoordelingsgroep B en DIN EN 16165:2021-12 beoordelingsgroep R10. Geschikt voor kinderspeelgoed, aan de eisen van de DIN EN 71-3 - "Migratie van bepaalde elementen" wordt voldaan. Geschikt voor vrijwel alle Europese en exotische houtsoorten. LOBA houtsoortenlijst in acht nemen. In geval van twijfel is ruggespraak noodzakelijk. Voor een duidelijke intensivering van de houtkleur vóór de oppervlaktebehandeling met LOBA HardwaxOil en goedgekeurde LOBA lakken.



Productgegevens

ARTIKELNR.			
10613	2,5 kg	4	120
	750 g	4	400

Opslag en transport	36 maanden houdbaar. Niet vorstgevoelig.
GISCODE	Ö10/DD+

Gebruiksaanwijzing

- Roer de a-component door, meng de verharder in de verhouding 10:1 zorgvuldig door de a-component (ook machinaal met een LOBA vermenger mogelijk). Als u deelhoeveelheden wilt mengen, dient u deze af te wegen. Na het mengen kan de transparante olie gedurende 2 uur en de Color olie gedurende 1 uur worden verwerkt.
- Het oppervlak moet adequaat geschuurd zijn. De vloer moet droog en vrij van eventuele oude lagen, olie, vet, was, siliconen, schuurstof en overige verontreinigingen zijn.
- De LOBA "Schuurtips bij het voorkleuren van parketvloeren" in acht houden.
- De optimale verwerkingsomstandigheden heersen bij een kamertemperatuur van +15°C tot + 25°C, een vloertemperatuur van +15°C tot +22°C, een relatieve luchtvochtigheid van 40% - 65%, een materiaalt temperatuur van +18°C - + 25°C, een maximaal vochtgehalte van het hout van 12%, werkruimten voldoende ventileren.
- Vanaf een relatieve luchtvochtigheid van ongeveer 50% draagt gerichte luchtcirculatie – bijvoorbeeld door het gebruik van ventilatoren – bij aan een veilige en gelijkmatige uitharding van oxidatieve systemen.
- Om parketschade te voorkomen moet bij de verwerking het voor het gebruik verwachte jaarlijks gemiddelde ruimteklimaat worden aangehouden.
- Materiaal niet op de vloer gieten, LOBA lakemmer gebruiken.
- Materiaal goed schudden.
- De kantenverlijmende werking van waterlakken wordt gereduceerd. Bij professioneel geïnstalleerd, stootvast, tot vastelastisch verlijmd parket en houten vloeren treden geen blokverlijmingen op.
- Algemene en productspecifieke beschermingsmaatregelen in acht houden. Nadere aanwijzingen bevinden zich in de GISCODE gebaseerde gebruiksaanwijzingen, die op www.wingis-online.de verkrijgbaar zijn.
- Dit product maakt deel uit van "Connected Systems" van LOBA en Wakol. De vrijgegeven combinaties met Wakol parketlijmen vindt u in de "Connected Systems Matrix": www.loba.de/connected-systems

VERDUNNER

Het product is klaar voor gebruik ingesteld en mag niet verdund worden!

GEREEDSCHAP / MATERIAALVERBRUIK

LOBA Olieroller Microvezel 60-80 / 30-60 g/m² afhankelijk van het zuigend vermogen van de ondergrond. Egaliseren met LOBASAND SpecialPad beige.

DROOGTIJD

- Begaanbaar na 12 uur.
- Ingebruikname na 24 uur.
- Afdekking na 5 dagen.
- Een snellere afdekking is met LOBA Cover 400 mogelijk, zie voor details de technische informatie van het product.

TOEPASSING

Aanbrengen met roller:

- Ondergrond voorbereiden.
- LOBA 2K ImpactOil dun aanbrengen met LOBA olieroller microvezel 60-80.
- Inwerktijd ca. 30-60 minuten.
- Egaliseren met éénschijfsmachine en LOBASAND SpecialPad beige.l1>

TOEPASSING IN COMBINATIE MET LOBA HARDWAXOIL / LOBA LAKKEN

- LOBA 2K ImpactOil met roller aanbrengen.
- Inwerktijd ca. 30-60 minuten.
- Egaliseren met éénschijfsmachine en LOBASAND SpecialPad beige.
- Overtollig materiaal volledig verwijderen.
- Oppervlaktebehandeling met LOBA HardwaxOil of LOBA lakken na 24 uur mogelijk. Volledige droging afwachten.
- Opmerking: Bij afwijkingen van de optimale omstandigheden op de bouwplaats moet vóór verdere afwerking met LOBA HardwaxOil of een LOBA lak de uitharding van LOBA 2K ImpactOil worden gecontroleerd (zie TTT – Oxidatieve droging).

Applicatie LOBA HardwaxOil

- LOBA HardwaxOil dun en gelijkmatig aanbrengen met LOBA olieroller microvezel 60-80 of LOBA oliekwast (ca. 40-60 ml/m² ; 20 m²/l). Bij sterk zuigende ondergronden kan een extra rolapplicatie na tussenschuren met LOBASAND schuurvlies en klittenbandstroken nodig zijn.

Applicatie LOBA lakken

- LOBA waterlak rollen (volgens technische informatie).
- Tussenschuurslag met een LOBASAND schuurvlies en een onderliggende LOBASAND klittenbandstrip.
- LOBA waterlak rollen (volgens technische informatie).

GESCHIKTE LAKKEN VOOR OVERLAKKEN:

- LOBA 2K Duo
- LOBA 2K Supra A.T.
- LOBA 2K Fusion
- LOBA 2K Drive
- LOBA 2K Resist
- LOBA 2K InvisibleProtect
- LOBA EasyFinish
- LOBA EasyFinish Neo
- LOBA Viva
- LOBA Life

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN

Niet toegelaten voor de spraywerkwijze.

Gebruiksaanwijzing

Overtollig materiaal moet bij het egaliseren volledig worden afgenomen. Op enkele exotische houtsoorten zijn droogvertragingen mogelijk.

Doorweekte lappen, pads en ander werkmateriaal in gesloten containers bewaren, olie samen met slijpstof, poetslappen etc. met water bevochtigen of in een afsluitbare emmer bewaren of brandveilig afvoeren - anders bestaat er gevaar voor zelfontsteking. Ventileer werkruimten zorgvuldig tijdens de verwerking en droging.

Olie die aangebracht is in de voegen droogt over een langere tijd niet volledig.

Als de vezelverzadiging niet wordt bereikt door een te geringe applicatiehoeveelheid bijvoorbeeld bij een eenmalige spatelapplicatie treedt na het overlakken een vergrijzing van het hout op. Polijsten door een te fijne eindschuurbeurt heeft een negatief effect op het penetratiegedrag en daarmee op de bestendigheid van een geolied oppervlak. Door bevochtigen vóór het aanbrengen van de olie wordt de bestendigheid verbeterd. Raadpleeg hiervoor de aanwijzingen in TTT "Houtoppervlakken bevochtigen".

Algemene aanwijzingen

Reiniging van gereedschap: Gereedschap met oplosmiddelen, bijvoorbeeld pinselreiniger reinigen.

Brandbeveiliging:

coatende systemen:

Om aan de DIBt-goedkeuring en de brandveiligheidsklasse Cfl-s1 volgens DIN EN 14342, tabel 1 te voldoen, is een dikte van de droge laag van max. 100 µm bij lak en max. 50 µm bij hardwaxolie vereist.

Systemen zonder filmvorming:

Om aan de brandveiligheidsklasse Cfl-s1 volgens DIN EN 14342, tabel 1 te voldoen, moet een dosering van 20 tot 60 g/m² worden aangehouden.

Droogtijd: De aangegeven droogtijden gelden bij +20°C en 50% relatieve luchtvochtigheid, alsmede een zorgvuldige ventilatie van de werkruimte, tocht vermijden. Lage temperaturen, hogere rel. luchtvochtigheid en slechte ventilatie leiden tot droogvertragingen. Voor het bereiken van de eindhardheid niet vochtig reinigen en geen kleden plaatsen. Voor het afdekken van het oppervlak voor het bereiken van de eindhardheid LOBA Cover 400 gebruiken. Productspecifieke aanwijzingen zijn te vinden in de betreffende technische informatie.

Kantenverlijming: Niet stootvast verlijmd parket, planken, kopshout, hoogkantlamelparket en parket op vloerverwarming alsmede vochtgevoelige houtsoorten (bijv. beuken) die sterk werken bij schommelingen van de klimatologische omstandigheden (luchtvochtigheid, temperatuur). Bij het toepassen van oliën kan er geen kantenverlijmende werking ontstaan.

Wisselwerkingen: Weekmakerhoudende materialen zoals bijv. tapijtruggen, meubelbeschermers, bureaustoelwielletjes, elastische parket- en montagelijmen kunnen tot verwekingen en verkleuringen leiden. Afzettingen in de voegen kunnen de oorzaak voor haptische en optische afwijkingen zijn. Belasting met haarkleurmiddelen, rubberen banden van auto's, fiets- en motorbanden en dergelijke kunnen tot blijvende, onomkeerbare verkleuringen van het oppervlak leiden.

Connected Systems: via Connected Systems gecontroleerde producten zijn zodanig geoptimaliseerd dat er bij een deskundige verwerking geen sprake is van een donkere verkleuring veroorzaakt door een chemische wisselwerking tussen lak en lijm.

De Informatie in dit document en alle verdere aanwijzingen en aanbevelingen, die wij voor de advisering van de verwerker afgeven, zijn het resultaat van ervaringen tot nu toe en hebben betrekking op gestandaardiseerde omstandigheden. Op basis van de vrijwel onbegrensde toepassingsmogelijkheden en verwerkingsomstandigheden ontslaan wij de verwerker niet, eigen tests uit te voeren of technisch advies in te winnen door contact op te nemen met de technische afdeling van LOBA. Aanwijzingen van de producent van de vloerbedekking en de actuele normen dienen te worden opgevolgd. Onze aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid heeft uitsluitend betrekking op onze algemene voorwaarden en wordt niet door deze informatie of door onze adviezen uitgebreid. Met het verschijnen van een nieuwe technische informatie verliezen alle voorgaande versies hun geldigheid.

De van een ® voorziene termen en symbolen staan voor merkrechten die tenminste in Duitsland zijn geregistreerd en beschermd.